

Twinson produktų atsparumas cheminėms medžiagoms

Žemiau pateikti Twinson produktų sąveikos su įvairiomis medžiagomis rezultatai. Bandymams buvo naudojami įvairūs produktai, kurie gali veikti Twinson produktus jų eksploatacijos metu.

- ❖ Atsparus: produktas nepalieka žymės arba dėmė išnyksta per neilgą laiko tarpą.
- ❖ Mažiau atsparus: produktas palieka nežymią dėmę.
- ❖ Neatsparus: produktas palieka aiškiai matomą žymę.

Atsparus	Mažiau atsparus	Neatsparus
Grindų valymo priemonės + vanduo	Sviestas	Silikonas (=silikoninis hermetikas)
Koncentruotos balinimo priemonės (chloruotas vanduo)	Pienas	Akriliniai dažai
Koncentruotas amoniakas	Kremas nuo saulės	Sintetiniai dažai
Druska, naudojama keliams barstyti	Actas	Batų tepalas
Herbicidai	Raudonas vynas	Flomasteris
Buitinės langų valymo priemonės	Pomidorų padažas	Deceuninck valiklis
Vait spiritas	Vaškas	Lūpų dažai
Chloruotas vanduo, naudojamas baseinuose	Cemento valiklis	PVC klijai
Indų plovimo priemonės		Įvairios koncentruotos rūgštys
Kava		Šarmų koncentratai
Vaisių sultys		Acetonas
Coca cola		
Kakava		
Kreida		

Izobetadinas		
Silikono tepalas		
Degalai (dizelinas & benzinas) alyvos		
Cementas		
Sintetinis skiediklis		
Grafiti valiklis		

Twinson produktų priežiūra

Nepamirškite, kad visos dėmės turi būti išvalytos kaip galima greičiau, naudojant vandenį, švelnią valymo priemonę ir kempinę. Žemiau pateikiame valymo rekomendacijas įsisenėjusioms dėmėms valyti.

Klasifikacija	Produktas	Valymo rekomendacijos įsisenėjusioms dėmėms (*)
Augalinės, gyvulinės ir kt. kilmės riebalai ir aliejai	Sviestas Pienas Jogurtas Alyvuogių aliejus Salotų aliejus Fondu aliejus Majonezas Įvairūs padažai Kepimo aliejus Kremas nuo saulės Įvairūs lubrikantai Automobilinė alyva Benzinas Heating oil	Užpurkšti „O CLEAN“ ant dėmės, įtrinti ir palikti kelioms minutėms. Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Degančios medžiagos	... Cigaretės Anglys ...	Atsargiai pašiaušti paviršių švitrinium popieriumi, šepečiu ar veltiniu (**)
Sunkiai įveikiamos dėmės, nuosėdos	Pomidorų padažas Pomidorų tyrė Spageti padažas Raudonas vynas Vaisiai Tirpiosios sriubos ...	Gerai nušveisti, naudojant skiestą baliklį. Skalauti dideliu kiekiu vandens. Rekomenduojama naudoti aukšto slėgio plovimo įrangą (***)
Įvairūs cukraus turintys gaivieji gėrimai	Coca cola Vaisių sultys Limonadai ...	
Karštieji gėrimai	Kava Arbata ...	---
Įprastos valymo priemonės	Grindų valiklis Balinimo priemonės ...	Gerai nušveisti, naudojant skiestą baliklį. Skalauti dideliu kiekiu vandens.
Specialios valymo priemonės	Cemento valiklis Deceuninck valiklis Grafiti valiklis O CLEAN Trichloretilenas Izopropanolis Tetrahidrofuranas Dietileteris	Atsargiai pašiaušti paviršių švitrinium popieriumi, šepečiu ar veltiniu (**) ---
Organiniai tirpikliai		Atsargiai pašiaušti paviršių švitrinium popieriumi, šepečiu ar veltiniu (**)
Rūgštys	...	

Šarmai	Sieros rūgštis Azoto rūgštis Natrio hidroksidas	Pašalinti dažų sluoksnį su peiliu ir pašiaušti paviršių švitriniumi popieriumi
Dažai	Amoniakas Vandeniniai Sintetiniai	O CLEAN Jei O CLEAN neveikia, pašalinti peiliu sukietėjusių medžiagų sluoksnį ir pašiaušti paviršių švitriniumi popieriumi
Sukietėjusios medžiagos	Silikonas Klijai Vaškas	

(*) Ant Twinson paviršiaus laiku nenuvalytos dėmės gali sudžiūti. Paprastai jos išblunka arba visai išnyksta veikiamos išorės sąlygų (saulės, lietaus).

(**) Twinson paviršių reiktų šiaušti griovelių kryptimi. Šiaušiant nuimamas viršutinis Twinson sluoksnis, dėl to pasirodo originali neišblukusi Twinson spalva. Šis spalvų skirtumas išnyksta ne vėliau kaip po 12 savaičių.

(***) Galima naudoti aukšto slėgio plovimo įrangą kartu su švelnia valymo priemone (jei reikia). Visada nukreipkite vandens srovę išilgai terasinių lentų griovelių. Venkite judesių ratu. Nustatykite siauriausią galimą vandens srovę.

Bendra schema



